





# FICHA TECNICA

# ESMALTE PARA ARMARIOS SATINADO

**Código: 890**

| | |
|---|---|
| **Descripción** | Esmalte acrílico de máxima calidad a base de emulsión acrílica 100%. |
| **Propiedades** | * Aplicación directa sobre la superficie. No necesita imprimación.<br>* Totalmente lavable, incluso con lejía.<br>* No amarillea.<br>* Alta resistencia al vapor de agua.<br>* Acabado satinado y de gran dureza.<br>* Excelente flexibilidad y elasticidad.<br>* Gran adherencia sobre múltiples materiales (melamina, fórmica, DM, etc.) |
| **Usos** | **Exterior - Interior**<br>Indicado para los trabajos de protección y decoración de la parte exterior de los armarios en ambientes húmedos como la cocina y el baño. NO válido para mesas o muebles expuestos al roce continuado.<br>Por su rápido secado y ausencia de olor se aconseja su uso en clínicas, hospitales, quirófanos, hoteles, etc. También indicado para trabajos de rotulación. |
| **Colores y tamaños** | Colores según carta vigente 0,750 L |
| **Características técnicas** | <u>Composición</u><br>Vehículo fijo: Polímero acrílico 100%<br>Pigmentos: Dióxido de Titanio y pigmentos seleccionados exentos de plomo.<br>Disolvente: Agua<br>Aspecto: Satinado<br>Densidad<br>Colores: Entre 1,13 y 1, 26 según color<br>Secado a 23ºC: 1 hora<br>Repintado a 23ºC: Después de 6 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.<br>Rendimiento teórico: 14 -17 m²/ litro.<br>Valor COV: Valor límite en UE para este producto (**cat. A/d**): **150** g/l (2007) **130** g/l (2010). Este producto contiene un máximo de **95** g/l COV. |
| **Modo de empleo** | <u>Condición de aplicación</u><br>Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola<br>Disolvente: Agua<br>Dilución: Listo al uso para brocha y rodillo. Para pistola diluir máximo al 10%.<br>Limpieza de utensilios: Agua o mezcla de agua y alcohol.<br>Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC<br><br><u>Sistema de aplicación</u><br>Preparación previa: Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, florescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Limpiar y desengrasar bien la superficie con agua y jabón. (N.B.: ¡<u>No</u> se deben usar productos de limpieza con base silicona!). Secar todas las superficies con un paño limpio.<br><br>Superficies nuevas: Lijar ligeramente la superficie para matizar. Eliminar el polvo. |

| | | |
|---|---|---|
| | Acabado | Aplicar una o dos capas de Esmalte para Armarios. |
| | Superficies pintadas | Si la pintura antigua está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Esmalte para Armarios.<br><br>Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficies nuevas.<br><br>Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. |
| | OBSERVACIONES<br>En superficies grandes y lisas (puertas, armarios, arrimaderos, etc.) para obtener un perfecto acabado es recomendable extenderlo con un rodillo de lana de pelo corto dejando una capa abundante, inmediatamente después repasar con un rodillo de espuma compacta (poro cero) con bordes redondeados para alisar los pequeños relieves. | |
| **Información adicional** | Instrucción de seguridad | Consultar etiquetado del envase.<br>Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad |
| | Tiempo de almacenaje | 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC. |

Versión (mes/año): 07/06







La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.









Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158